



SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PUR 972

POZZETTI - Schiuma poliuretana professional
WATERPROOF - Professional use polyurethane foam

Rev: 01
Pag. 1/2



GAMMA SCHIUMA – FOAM RANGE

Tipo Type	Classe Class	Descrizione Description	Colore Colour	Contenuto Content	Utilizzo Use	Cod.
PUR 972	B3	Schiuma poliuretana professionale - POZZETTI SIGILLATURA IMPERMEABILE RESISTENTE ALLA PRESSIONE <i>Professional use polyurethane foam - WATERPROOF PRESSURE RESISTANT WATERPROOF SEALING</i>	giallo yellow	750 ml	manuale manual	9720000000

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)		40 ÷ 45 L
Densità Density		20÷25 kg/m ³
Temperatura di posa Application temperature		min.+5°C (supporto / surface) / +20÷25°C bombola / can)
Tempo di reticolazione Tack free time	18°C - 60% R.H.	7' ÷ 10'
Tempo di indurimento Hardening time		1,5÷5 h (in funzione a temperatura ed umidità / depending on temperature and humidity)
Tempo di taglio Cutting time	Ø3cm 18°C - 60% R.H	20'-25'
Temperatura di esercizio Temperature resistance		-40°C ÷ +90°C
Stabilità dimensionale Dimensional stability		max 1%
Assorbimento d'acqua Water absorbtion	DIN 53428	max 1 vol. %
Resistenza compressione Compression strength	DIN 53421	0,04 ÷ 0,05 MPa
Resistenza Trazione Tensile strength	DIN 53455	0,07 ÷ 0,08 MPa
Allungamento alla rottura Elongation at break	DIN 53455	20÷25%
Impermeabile alla pressione ¹⁾ Remains watertight to a pressure ¹⁾		Fino a 0.5 bar / Up to 0.5 bar
Conducibilità termica Thermal conductivity	20°C DIN 52612	0,039 W/mK
Isolamento acustico Acoustic insulation	EN ISO 717-1	58 dB

¹⁾ Tenuta stagna tra gli anelli dei pozzetti circolari (SR-F 1200x500 DIN 4034 p.2) sigillati con schiuma PUR 972 esposta alla pressione interna di 0,5 bar per 48h
Water tightness of the connection between shaft rings (SR-F 1200x500 DIN 4034 p.2) sealed with PUR 972 foam exposed to internal pressure of 0.5 bar for 48

ACCESSORI – ACCESSORIES

Pistola per schiuma poliuretana Gun for polyurethane foam	Cod. 49906000000
Pistola economica per schiuma poliuretana Economic gun for polyurethane foam	Cod. 49906000001
Bombola pulitore da 500 ml Cleaning bottle 500 ml	Cod. G8100

SUPPORTI - BASE MATERIALS

Idonei / Suitable	legno, cemento, mattone, metalli, alluminio wood, concrete, brick, metal, aluminum
Non idonei / Non suitable	polietilene, silicone, teflon polyethylene, silicone, teflon




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PUR 972

POZZETTI - Schiuma poliuretana professionale
WATERPROOF - Professional use polyurethane foam

Rev: 01
Pag. 2/2

INSTALLAZIONE – INSTALLATION



- Le superfici devono essere pulite, sgrassate e preferibilmente umidificate.
 - Prima dell'uso, agitare energicamente la bombola capovolta (con la valvola in basso).
 - Togliere il coperchio ed avvitare la cannucchia sulla valvola.
 - Per erogare la schiuma: tenere la bombola capovolta (con la valvola rivolta verso il basso) e premere sulla valvola.
 - Applicare un cordolo di circa 3 cm di diametro lungo tutto il perimetro del pozzetto.
 - Posizionare l'elemento successivo entro 5 minuti.
 - Per realizzare raccordi si consiglia di riempire le cavità parzialmente: dopo erogata, la schiuma si autoespande garantendo una buona impermeabilità degli elementi.
 - Si consiglia di non muovere le parti prima di 24 ore.
 - Per brevi interruzioni di lavoro: riportare la bombola in posizione eretta (con la valvola rivolta verso l'alto) e premere sulla valvola per alcuni secondi, il gas che fuoriesce pulirà la valvola e la cannucchia.
 - Per lunghe interruzioni di lavoro: pulire la valvola e la cannucchia con l'apposito Pulitore FriulSider.
-
- *The working surface should be clean and grease free; it is recommended to dampen the area before application.*
 - *Shake the can several times, with valve pointing downwards, before use.*
 - *Remove the cap and screw the nozzle onto the valve.*
 - *To extrude foam: keep the can upside down (with the valve pointing downwards) and press on the valve.*
 - *For sealing hydraulic components: apply a bead of about 3 cm in diameter along the entire perimeter of component.*
 - *Place element within 5 minutes.*
 - *For connections: only partially fill the cavity; after extrusion the foam will self-expand guaranteeing good water proofing of the elements.*
 - *We recommend that you do not move the bonded elements for at least 24 hours.*
 - *For short intervals between applications: place can in upright position (with valve upwards) and press the valve for a few seconds, the gas will clear the valve and the nozzle.*
 - *For long intervals between applications: the nozzle and valve should be cleaned with the FriulSider Cleaner.*

STOCCAGGIO – STORAGE

- Conservare la bombola in posizione verticale in ambiente secco e asciutto a temperatura comprese tra +10°C e +20°C. / *Store can upright in a cool and dry place at a temperature between +10°C and +20°C*
- FriulSider garantisce la stabilità del prodotto in confezione sigillata per 12 mesi / *FriulSider guarantees the stability of the product in its unopened packaging for 12 months*
- Dopo tale periodo il prodotto potrebbe essere ancora utilizzabile (FriulSider non garantisce il corretto funzionamento) / *After this period, the product may still be usable (FriulSider does not guarantee proper functioning)*

AVVERTENZE – WARNINGS

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta e scaricabile su: www.friulSider.com/sds / *The safety data sheet is available on request and can be downloaded at www.friulSider.com/sds*
- La schiuma poliuretana indurita deve essere protetto dai raggi UV. / *Cured polyurethane foam must be protected from UV rays*
- Per brevi interruzioni di lavoro: riportare la bombola in posizione eretta (con la valvola rivolta verso l'alto) e premere sulla valvola per alcuni secondi, il gas che fuoriesce pulirà la valvola e la cannucchia. / *For short intervals between applications: place can in upright position (with valve upwards) and press the valve for a few seconds, the gas will clear the valve and the nozzle.*
- Per lunghe interruzioni di lavoro: pulire la valvola e la cannucchia con l'apposito Pulitore FriulSider. • L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente. / *For long intervals between applications: the nozzle and valve should be cleaned with the FriulSider Cleaner*
- La schiuma indurita può essere rimosso solo meccanicamente. / *Once cured, the foam can be only be removed mechanically.*
- Per una buona resa la bombola deve avere una temperatura compresa tra +20 e +25°C. / *The ideal working temperature is between +20 and +25°C.*
- Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387). / *Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used. Do not spray on a naked flame or any incandescent material.*
- Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. / *Keep away from sources of ignition. No smoking. Keep out of the reach of children. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use.*
- Prodotto nocivo, utilizzo e smaltimento in conformità alla relativa scheda di sicurezza (vedere anche etichetta). / *Harmful product, use and disposal in accordance with the relevant safety data sheet (see label).*